


FILM EUCALYPTUS COMBI

CONTREPLAQUÉ FILMÉ-PLYWOOD FILM-BETONPLEX



Origine/Origin

Chine/China

Composition/Samenstelling

Film : Marron foncé 120gr/Dark brown 120gr/Bruin 120gr
 Cœur/Core/Kern : >50% Eucalyptus <50% Peuplier/Poplar/Populier
 Colle/Glue/Lijm : Class 3 WBP E1 (0.58mg/m²h formaldéhyde) (EN717-2)
 Qualité/Quality/Kwaliteit : 2xpressé/pressed/geperst 3x poncé/sanded/geschuurd
 Troux rempli/holes filled/gaten gevuld
 Norm : EN314-1/EN314-2/EN310/EN323/EN322/EN717-2/EN13986 :2004

Utilisation/Use/Gebruik

Usage externe humide/Humid outdoor use/Vochtig Buitenhuis gebruik (EN636-3)
 Usage interne humide/Humid indoor use/Vochtig Binnenhuis gebruik (EN636-2)
 Emballage/Packing/Verpakking
 Coffrage béton/Concrete formwork/Betonbekisting

Performance (EN13986 :2004)

Ébullition/Boilproof/Kooktest	+24h/u	
Résistance à l'eau/Waterresistance	Colle/Glue/Lijm WBP	
Densité/Density/Densiteit	± 550-600kg/m ³	(EN323)
Humidité/Humidity/Vochtigheid	5-10% (moy/av. 7% ex fabrique)	(EN322)
Dimension Tolérance/Tolerance/Tolerantie	<1.2mm	
Déformation/Warp/Werken	<1%	
Élasticité longitudinalement/longitudinall	± 44.2Mpa	(EN310)
Élasticité grain croisé/cross grain	± 51.3Mpa	(EN310)
Modulus d'élasticité longitudinalement	5547Mpa	
Modulus d'élasticité croisé/cross grain	7179Mpa	
Réaction à feu/Reaction to fire	D-s2, d0	(EN13986)
Isolation acoustique aéroportée/airborn sound isolation	R=13 x 1g(0.6xt)+14 (t=épaisseur/thickness in mm)	(EN13986)
Coefficient d'absorption acoustique/Sound absorption	0.1(250-500Hz) ; 0.3(1000-2000Hz)	(EN13986)
Conductivité thermique/Thermal conductivity	Λ=0.14W(m.K)	(EN13986)
Durabilité biologique/Biological durabilité	Hazard class 3	
Contenu de pentachlorophenol (PCP)	5.18<5ppm	(EN13986)

Dimensions/Dimensions/Afmetingen (stock)

Dimensions	Pcs/p	EAN	SAP	HS (instrastat)
4x2500x1250mm	112	5425034261145	A000276	44123900
9x2500x1250mm	105	5425034261169	A900089	44123900
12x2500x1250mm	75	5425034261053	A000284	44123900
15x2500x1250mm	60	5425034261060	A000285	44123900
18x2500x1250mm	50	5425034261077	A000286	44123900
21x2500x1250mm	45	5425034262029	A000287	44123900

scier sur demande/sawing on demand/zaagwerk op aanvraag

Certificats & écology/Certificats & ecology

EUTR-conforme
 CE2+

100% Sylviculture durable/Durable forestry